



## 試験成績証明書

依頼者：太陽工業株式会社 殿  
品名：メディコン I～IV型用本体生地  
試験項目：衝撃透過性・静水圧

2020年8月31日 提出されました試料に対する試験結果は、下記の通りです。

2020年9月9日

一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター

東部事業所




### 記

#### 1. 試験結果及び試験方法

試験項目	試験結果	判定	試験方法
衝撃透過性(g)	0.0	適合	AATCC 42
静水圧(cm)	701	適合	AATCC 127

※判定は AAMI PB70 レベル 3 に従う。

#### 2. 試料



\* この証明書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。  
\* 本証明書の全部又は一部の無断転用を固くお断りします。